

Gruppe	<i>H·O·T</i> [®] Bezeichnung	Schichtdicke (μm)	Schichthärte	Schichteigenschaften
<i>TT</i> [®] -DLC	<i>TT</i> [®] -DLC	$2,75 \pm 0,75$	≥ 1900 HV	beste Haftung
	<i>TT</i> [®] -CrN-DLC	$2,95 \pm 0,95$	1900 ± 300 HV	beste Ermüdungsbeständigkeit
	<i>TT</i> [®] -CrC-DLC	$2,95 \pm 0,95$	1900 ± 300 HV	Kombination aus bester Ermüdungsbeständigkeit und Störungsarmut
<i>TT</i> [®] -C-DLC	<i>TT</i> [®] -C-DLC	$1,5 \pm 0,5$	2800 ± 300 HV	hohe Verschleißbeständigkeit
	<i>TT</i> [®] -CrC-C-DLC	$1,5 \pm 0,5$	2800 ± 300 HV	Kombination aus bester Verschleißbeständigkeit und Störungsarmut
<i>TT</i> [®] -ta-C	<i>TT</i> [®] -ta-C	1 - 10 $0,75 \pm 0,25$	≥ 5500 HV	Kombination aus bester Verschleißbeständigkeit und höchster Härte